

Teknisk Produktblad

Mataki Selvbygger 3

Bruksområde

Mataki Selvbygger 3 er et ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omteking av gammel takpapp ned til 3°. Ved lavere takfall, på for eksempel terrasser, kan Mataki Selvbygger 3 legges ned til 1,5°. Egner seg både til hus og hytte.

Monteringsbeskrivelse

Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Belegget stiftes c/c 100 mm i omleggskanten, og c/c 60 mm i randsoner før neste rad monteres. Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget trækkes til i skjøtene. Ved lave temperaturer bør man gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing. Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Strekfasthet ved 23 gr C - Langs	EN 12311-1	700	N/50 mm
Strekfasthet ved 23 gr C - Tvers	EN 12311-1	650	N/50 mm
Bruddforlengelse - Langs	EN 12311-1	30	%
Bruddforlengelse - Tvers	EN 12311-1	40	%
Rivestyrke - Langs	EN 12310-1	250	N
Rivestyrke - Tvers	EN 12310-1	275	N
Elastisitet i kulde - Overside Ø 30 mm	EN 1109	- 20	gr C
Vanntetthet under trykk	EN 1928 A	TETT (W1)	
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-1	< 0,3	%
Mykningspunkt, asfalt	EN 1110	≤ 110	gr C
Brannsikkerhet	EN 13501-5	BROOF (T2)	

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys. Pallene skal ikke stables på hverandre.

Ved temperaturer lavere enn +5°C skal rullene lagres i oppvarmet rom minst 1 døgn før montering.

Gjenvinning

Restavfall kan gjenvinnes ved godkjent mottak.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending. Produktet skal leveres ved godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Teknisk Produktblad

Teknisk beskrivelse

Bredde	1 m
Lengde	7 m
Tykkelse	3,3 mm
Overflate	Skifer eller mineralgranulat
Underside	Fin sand
Farge	Sort, grå og rød
Omlegg	12 cm
Stamme	Polyester
Vekt rull	29 kg
Vekt m ²	4,14 kg