

## Teknisk Produktblad

# Mataki Halotex Diffusjonstett undertak

### Bruksområde

Halotex Dampstett undertak er et forenklet undertak, velegnet til bruk under takstein, takplater av stål/aluminium o.l. ved isolerte og uisolerte skråtakkonstruksjoner ned til 15° takfall. Fordi Mataki Undertak er diffusjonstett, kreves god lufting mellom isolasjon og undertak. Se anbefaling fra leverandør av primærtekking for valg av riktig undertak.

### Monteringsbeskrivelse

Monteres horisontalt rett på sperrer.

### Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemetode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Strekstyrke - Langs	EN 12311-1	690	N/50 mm
Strekstyrke - Tvers	EN 12311-1	295	N/50 mm
Bruddforlengelse - Langs	EN 12311-1	20	%
Bruddforlengelse - Tvers	EN 12311-1	25	%
Spikerrivstyrke - Langs	EN 12310-1	487	N
Spikerrivstyrke - Tvers	EN 12310-1	470	N
Gjennomtrampmotstand - Langs	RIL 107:1989	2120	N
Gjennomtrampmotstand - Tvers	RIL 107:1989	2213	N
Kondensopptak	VTT-M-06-00058	52	g/m <sup>2</sup>

### Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys. .

### Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

### Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

### Teknisk beskrivelse

Dimensjoner	1,5 x 20 m og 1,5 x 40 m
Vekt	130 g/m <sup>2</sup>
Omlegg	Ca 150 mm
Tykkelse	0,2 mm
Materiale	HD og LD Polyetylene
Kondensopptak	50 g/m <sup>2</sup>