

Teknisk Produktblad

Mataki Haloten Norkraft

Bruksområde

Haloten Norkraft underlagsbelegg for torvtak og åpne tekkinger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket over lengre tid. Norkraft er et ekstra kraftig underlagsbelegg som kan ligge utildekket i inntil 2 år. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1 m
Lengde	12 m
Tykkelse	1,7 mm
Totalvekt	2000 g/m ²
Stamme	Glassfiberforsterket polyesterfiberfilt
Asfalt	Selvklebende SBS elastomerasfalt
Overflate	Skifergranulat
Underside	Fin sand
Farge	Grå

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Gjenvinning

Restavfall kan leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Strekfasthet ved 23 oC - Langs	EN 12311-1	650	N/50 mm
Strekfasthet ved 23oC - Tvers	EN 12311-1	400	N/50 mm
Bruddforlengelse - Langs	EN 12311-1	40	%
Bruddforlengelse - Tvers	EN 12311-1	40	%
Rivestyrke - Langs	EN 12310-1	200	N
Rivestyrke - Tvers	EN 12310-1	250	N
Elastisitet i kulde	EN 1109	≤ -20	°C
Vanntetthet	EN 1928 B	TETT (W1)	

Monteringsbeskrivelse

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring skal minste takfall være 6°. Minste dimensjon på pappstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

Hvis belegget skal ligge åpent over lengre tid bør ikke sløyfer og lekter monteres før primærtekkning skal legges.

Teknisk Produktblad