

Teknisk Produktblad

Mataki Haloten T1

Bruksområde

Haloten T1 er det perfekte underlagsbelegg under de fleste tekkinger. Tykkelsen gjør belegget spesielt godt egnet som underlag for andre bitumentekkinger, som selvbygger og takshingel hvor det spikres gjennom belegget. Belegget er svært godt egnet under sveisebelegg.

Monteringsbeskrivelse

Belegget tåler å ligge utildekket i inntil 6 måneder, men primærtetting anbefales utført snarest mulig.

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring skal minste takfall være 6°. Ved skjult spikring bør sløyfer monteres omgående. Ved spikring gjennom begge lagene er minste takfall 10°. Minste dimensjon på pappstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvem metode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Vanntetthet	EN 1928	Tett (W1)	
Strekstyrke Langs	EN 12311-1	500 ± 100	N/50 mm
Strekstyrke Tvers	EN 12311-1	320 ± 100	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs/Tvers	EN 12311-1	2 ± 1	%
Rivestyrke Langs/Tvers	EN 12310-1	200 ± 50	N
Kuldemykhet	EN 1109	≤ -15	°C

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1 m
Lengde	20 m
Vekt / rull	20 kg
Vekt / m ²	1000 gram
Tykkelse	1,1 mm
Stamme	Mineral
Overside	PE-plast, sand
Underside	PP non-woven