

Teknisk Produktblad

Mataki Halotex W25 undertak

Bruksområde

Halotex W25 undertak er et meget lett og dampåpent undertak til bruk direkte på sperrene der hvor det ikke er behov for gjennomtrampsikring. Egner seg også til luftespalte i terrasser og flate tak. Halotex W25 kan brukes på takfall ned til 18°. På mindre takflater som f.eks. takopplett på småhus, kan Halotex W25 brukes på takfall ned til 15°, forutsatt at sløyfene er skrudd ned i sperrene for å sikre god klem i omleggsskjøtene. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak.

Monteringsbeskrivelse

Monteres som vanlig forenklet undertak med horisontale skjøter. Vertikale skjøter tettes med spesiallim og klemmelister. Skal monteres med sløyfebånd for å hindre vanninnslag i spikerhull. Ønsker man montering på langs av sperrene kan man benytte Halotex W25 vindsperre som er nøyaktig samme produktet men kommer da i bredden 1,30 m og uten klebing. Vurder alltid bruk av sløyfebånd. Ved fare for mye nedbør i byggeperioden, og ved takvinkler mellom 15° og 18° takfall skal alltid sløyfebånd benyttes.

Produktegenskaper

Egenskap	Prøvemethode	Kontrollgrense/verdi	Enhet
Brannmotstand (klasse)	EN 13859-1:2010	E	
Vanntetthet (klasse)	EN 13859-1:2010	W1	
Vanndampmotstand (Sd-verdi)	EN 13859-1:2010	0,065	meter
Strekstyrke langs/tvers	EN 13859-1:2010	260/180	N/50 mm
Bruddforlengelse langs/tvers	EN 13859-1:2010	50/80	%
Rivestyrke langs/tvers	EN 13859-1:2010	120/140	N
Kuldemykhet	EN 13859-1:2010	-20	°C

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Teknisk Produktblad

Teknisk beskrivelse

Lengde	50 meter
Bredde	1,5 meter
Vekt pr rull	16,5 kg
Vekt pr m ²	120 gram
Overflate	Polypropylen
Underside	Polypropylen
Brannklasse	Klasse E
Sd-verdi	0,06
UV-motstand	6 uker