

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Produkt

Decra Qube Takpanner

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Med Decra Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Kan legges ned til 12° på forenklet undertak og ned til 10° på taktro med bitumenbasert underlagsbelegg.

Beskrivelse

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

En spesiell legering gjør Decra nærmest uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, som er beskyttet på begge sider med en legering av sink, aluminium og magnesium. Denne legeringen har vist seg å være svært effektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er Decra godt beskyttet mot ekstremvær. Mens takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil et Decra-tak tåle vindhastigheter opp til orkan styrke.

Decra Takpanner er raske å montere. Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet.

Garanti

Decra takpanner produseres ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 30 års garanti på Qube Elegance.

Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk produktblad

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. Ikke benytt stålbørste. Mose fjernes med hageslange og klorin blandet med 3-4 deler vann. Blandingen kastes eller sprøytes på taket, og må virke i 2-3 dager.

Snømåking: Det bør ligge igjen ca 10 cm snø på taket for å unngå skader pga. måkingen.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minst 1 gang pr. år. Vær nøye med å sjekke utsatte steder som møne, avslutninger, overganger og gjennomføringer. Ved ettersyn, bruk gummisko med sklisikre såler. Trakk alltid i nederkant av takpannen for å unngå skader på materialet.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Skader på overflaten repareres med Decra Reparasjonssett. Større skader/utskiftninger bør utføres av taktekker.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Normal levetid er over 50 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring/vedlikehold.

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no