

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Haloten Norkraft



Haloten Norkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men egner seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre tekkinger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket i inntil 2 år.

### Beskrivelse

Haloten Norkraft er et meget sterkt underlagsbelegg med SBS asfalt og glassfiberforsterket polyesterstamme. 10 cm bred kraftkleber i det selvklebende omlagget sørger for sikker omleggsskjøt. På oversiden er belegget belagt med finkornet skiferstrø, for å hindre at det blir glatt å gå på.

### Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 m	
Lengde	12 m	
Tykkelse	1,7 mm	
Totalvekt	2000 g/m <sup>2</sup>	
Stamme	Glassfiberforsterket polyesterfiberfilt	
Overflate	Skifergranulat	
Underside	Fin sand	
Strekstyrke ved 23 °C - Langs	650 N/50 mm	EN 12311-1
Strekstyrke ved 23 °C - Tvers	400 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs	40 %	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Tvers	40 %	EN 12311-1
Vanntetthet	TETT (W1)	EN 1928 B

---

Rivestyrke - Langs	200 N	EN 12310-1
Rivestyrke - Tvers	250 N	EN 12310-1
Elastisitet i kulde	≤ -20 °C	EN 1109

---

## Bruksområde

Haloten Norkraft underlagsbelegg for torvtak og åpne tekkinger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket over lengre tid. Norkraft er et ekstra kraftig underlagsbelegg som kan ligge utildekket i inntil 2 år. Se anbefaling fra leverandør av primærtekking for valg av riktig undertak.

## Monteringsbeskrivelse

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring skal minste takfall være 6°. Minste dimensjon på papstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

Hvis belegget skal ligge åpent over lengre tid bør ikke sløyfer og lekter monteres før primærtekking skal legges.

## Forbruk

Takets totale flate + 15-20 %

## Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

## Gjenvinning

Restavfall kan leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

## Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

## Referanse Byggforsk

525.861 Taktro av tre

525.866 Undertak

---

## Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------

---