

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Produkt

Metrotile Takpanner

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Metrotile Takpanner kan legges ned til 10° på forenklet undertak og ned til 8° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Metrotile Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering.

Beskrivelse

Enkelt og raskt å montere

Metrotile Takpanner er raskt å montere. Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet. Tilbehørsprogrammet er også enkelt og oversiktlig.

Et sterkt tak

Metrotile Takpanner klarer alle vær-situasjoner. Metrotile Takpanner har blitt testet under de mest ekstreme værforhold verden over. Dette gjør Metrotile Takpanner til den beste takløsningen – der været krever noe ekstra.

Selvoppbyggende Optigal Aluzinc

Metrotile Takpanner er beskyttet av Optigal Aluzinc, som er en spesiell blanding av sink, magnesium og aluminium. Den gjør Metrotile korrosjonsmessig 2-4 ganger sterkere enn normalt galvanisert stål. Selvoppbyggingen av Optigal Aluzinc vil forhindre nedbryting av taket.

Et tak som puster

Oppbyggingen av Metrotile Takpanner, gjør taket tett, og sikrer samtidig at eventuell fukt og kondens transporteres ut. Dette minsker muligheten for fukt i takkonstruksjonen.

Metrotile Prestige og Prestige ACO

Metrotile Prestige og Prestige ACO har høykvalitets lakkeringen med ekstra UV beskyttelse som gir minimal fargeforringing over tid. Prestige ACO leveres med dobbel stålplate limt sammen med et belegg av lydpendende akryl.

Garanti

Metrotile Quartz, Prestige og Prestige ACO takpanner produseres i høykvalitet aluzinc med en robust overflate ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av 40 års produktgaranti på Quartz og 30 år på Prestige og Prestige ACO.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. Ikke benytt stålbørste. Mose fjernes med hageslange og klorin blandet med 3-4 deler vann. Blandingen kosteres eller sprøytes på taket, og må virke i 2-3 dager.

Snømåking: Det bør ligge igjen ca 10 cm snø på taket for å unngå skader pga. måkingen.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minst 1 gang pr. år. Vær nøye med å sjekke utsatte steder som møne, avslutninger, overganger og gjennomføringer. Ved ettersyn, bruk gummisko med sklisikre såler. Tråkk alltid i bunnen av takpannen for å unngå skader på materialet.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Skader på overflaten repareres med Metrotile Reparasjonssett. Større skader/utskiftninger bør utføres av taktekker.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Normal levetid er over 50 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring/vedlikehold.

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no