

MATAKI®

Mataki Trema TM.3

Professionell membranisolering



Mataki Trema TM.3 är en membranisolering av SBS-modifierad bitumen med kraftig polyesterarmering. Ytan är belagd med sand och undersidan med plast.

Användningsområde

Mataki Trema TM.3 membranisolering är avsedd att användas som fukt- och isoleringsskikt på gårdsbjällklag, terrasser, altaner, balkonger etc., med överbyggnad av betong, asfaltbetong, sand och plattor, singel, trätrall etc.

Mataki Trema TM.3 används där det inte förekommer någon fordonstrafik. I de fall fordonstrafik förekommer skall Mataki Trema TM.5 användas.

Projektering

För projekterings- och installationsanvisningar hänvisas till "Systemfakta för Mataki Trema TM.5"

Mataki Trema tätskiktssystem installeras enbart av Mataki utbildade och auktoriserade takentreprenörer.

Produktfakta

Format	10,0 × 1,0 m
Tjocklek	3,5 mm
Vikt/m ²	4,5 kg
Vikt/rulle	45 kg
Typbeteckning	YEP 4500

Tekniska data

Egenskaper	Testmetod	Krav	Mataki Trema TM.3
Vattentäthet	SP 2184	Tät vid belastning av 1 m vattenpelare under 24 h	Godkänd
Åldringsbeständighet	SP 2185-4 Värmeåldring	Draghållfasthet: 80 - 150 % av ursprungsvärdet Brottöjning: Högst 50 % förändring Töjning med bibehållen täthet: Högst 50 % förändring	Godkänd
Värmetålighet	SP 2186	Högst 2 mm glidning av beläggningsskiktet	Godkänd
Dimensionsstabilitet	SP 2187	Längdförändring i längd- och tvärriktning skall vara högst 0,5 %	Godkänd
Rörelseupptagande förmåga	SP 2189	Töjning med bibehållen täthet vid -10 °C: Klass 1 = 10 % Klass 2 = 5 % Klass 3 = 1 %	10 % (klass 1)
Motståndsförmåga mot mekanisk påverkan	SP 2190	Dynamiskt stansmotstånd vid -10 °C Klass 1 = Ø 10 mm Klass 2 = Ø 20 mm Klass 3 = Ø 30 mm Motståndsförmåga mot statisk last Klass 1 = 250 N Klass 2 = 150 N Klass 3 = 70 N	Ø 10 mm (klass 1) 250 N (klass 1)
Utmattning	SP 0902	Klass 1 = ≥ 5000 cykler Klass 2 = < 5000 cykler	≥ 5000 cykler (klass 1)



Mataki

Box 22, 263 21 Höganäs. Tel 042-33 40 00. Telefax 042-33 40 70
info@mataki.com www.mataki.com